



## Technický list 18.05 Protipožární deska

<b>Výrobek</b>	Protipožární deska je rockwool deska (z minerální vlny) ošetřena požáru odolným nátěrem a je aplikována v kombinaci s intumescentním nátěrem a intumescentním akrylovým tmelem. Protipožární deska je součástí protipožárního těsnícího systému, který se používá pro vytvoření požáru odolného utěsnění okolo kabelů, trubek a kabelových žlabů. Tento systém může být také kombinován s objímkou a rukávem.		
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▣ Požáru odolná až 2 hodiny.</li><li>▣ Hrany desky mohou být jednoduše přizpůsobeny podkladu.</li><li>▣ Nabízí širokou škálu řešení pro všechny vyskytující se nerovnosti podkladu v kombinaci s ostatními produkty protipožárního systému.</li><li>▣ Obě strany desky jsou ošetřeny intumescentním a chladícím nátěrem.</li><li>▣ Důkladně testováno předními Evropskými institucemi (notified bodies).</li><li>▣ Utěsňuje prohlubně / drážky proti ohni a kouři.</li></ul>		
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protipožární deska je určena pro otvory větší než 5 mm a může být aplikována v pevných i kompozitních stěnách.</li><li>- Desku je nutno přizpůsobit otvoru. Boky desky je nutné přetříť intumescentním nátěrem a bude tak „přilepena“ k podkladu. Nátěr aplikujte v jednom směru. Používejte co největší desku a zamezte zbytečnému řezání a spojování desek. Minimální velikost desky je 200 mm x 200 mm.</li></ul>		
<b>Balení</b>	Krabice obsahující 1 desku 50 x 60 cm. Balení ve fólii obsahující 2 desky 60 x 100 cm.		
<b>Barva</b>	Bílá		
<b>Technické údaje</b>			
Hustota	kg/m <sup>3</sup>		155
Aplikační teplota	°C		≥5
Přetíratelnost			ne
Tloušťka	mm		60
<b>Certifikace</b>	EN 1366-3		
<b>Omezení</b>	Nepřetírejte z důvodu negativního účinku na intumescentní vlastnosti povlaku na desce. Není vhodné pro ponoření do vody či delšímu působení vody.		
<b>Podklad</b>	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Utěsnění dokončit vrstvou bobtnajícího nátěru.		
<b>Upozornění</b>	<b>Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí aplikovat pouze proškolená osoba.</b>		
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 18.05».		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne:		Vyhotoveno dne: 11.03.2016

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 18.05 Protipožární deska

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100