

Svařovací tabulka pro ST 110 pro dimenzi 20 - 110 mm pro PP

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. síla (kg)	Natav. síla (kg)	Výška nákružku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku max. (s)	Svařovací síla (kg)	Doba chladnutí (min)
20	2	10	11	2	1	0,5	27	4	4	2	4
20	2	8	11	2	1	0,5	29	4	4	2	4
25	2	14	14	2	1	0,5	27	4	4	2	4
25	2	10	11	2	1	0,5	36	4	5	2	5
32	2	6	18	2	1	0,5	27	4	4	2	4
32	3	10	11	3	1	0,5	47	4	5	3	5
40	2	4	22	3	1	0,5	27	4	4	3	4
40	2	6	17	3	1	0,5	36	4	5	3	5
40	4	10	11	5	1	0,5	62	4	6	5	6
50	2	3	28	3	1	0,5	27	4	4	3	4
50	2	4	25	4	1	0,5	30	4	4	4	4
50	3	6	17	5	1	0,5	47	4	5	5	5
50	5	10	11	7	1	0,5	71	6	7	7	7
50	7	16	7	10	1	0,5	116	6	8	10	12
50	8	20	6	11	2	1	136	6	9	11	15
63	2	3	35	4	1	0,5	27	4	4	4	4
63	3	4	25	5	1	0,5	40	4	5	5	5
63	4	6	18	7	1	0,5	60	4	6	7	6
63	6	10	11	11	2	0,5	94	6	8	11	10
63	9	16	7	15	2	1	141	6	9	15	16
63	11	20	6	18	2	1	167	6	10	18	19
75	2	3	39	5	1	0,5	29	4	4	5	4
75	3	4	26	7	1	0,5	47	4	5	7	5
75	4	6	17	10	1	0,5	66	6	6	10	6
75	7	10	11	15	2	0,5	116	6	8	15	12
75	10	16	7	22	3	1	166	6	10	22	19
75	13	20	6	25	3	1	186	8	11	25	21
90	2	3	41	7	1	0,5	34	4	5	7	5
90	4	4	26	10	1	0,5	58	4	6	10	6
90	5	6	18	14	2	0,5	81	6	7	14	8
90	8	10	11	22	3	1	133	6	9	22	15
90	12	16	7	31	4	1	184	8	11	31	21
90	15	20	6	36	4	1	232	8	13	36	25
110	3	3	41	10	1	0,5	43	4	5	10	5
110	4	3	31	12	2	0,5	58	4	6	12	6
110	4	4	26	15	2	0,5	66	6	6	15	6

Svařovací tabulka pro ST 110 pro dimenzi 20 - 110 mm pro PP

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. síla (kg)	Natav. síla (kg)	Výška nákrůžku (mm)	Doba nahřívání (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku max. (s)	Svařovací síla (kg)	Doba chlazení (min)
110	6	6	17	21	3	0,5	104	6	8	21	11
110	10	11	11	32	4	1	160	6	10	32	18
110	15	16	7	46	5	1	235	8	13	46	26
110	18	20	6	53	6	1	294	8	16	53	31