

CH LEPIDLO 100.401



Popis produktu:

Střední viskozita. Ideální pro lepení pryže, plastu a kovů. Lze jej použít i na lepení skla a keramiky.

Technické údaje	
Viskozita	100 mPa.s
Přemostění spáry	0,07 mm
Teplotní odolnost	Od -60 °C až do +80 °C
Ruční pevnost	2 až 10 s
Konečná pevnost	24 hodin
Hustota	1,06-1,10 g/cm ³
Pevnost v tahu	21 N/mm ²
Rychlost vytvrzení (hliník)	< 10 s
Rychlost vytvrzení (plast)	< 5 s
Rychlost vytvrzení (guma)	< 5 s
Barva	transparentní
Skladovatelnost (+5 °C až 8 °C)	12 měsíců

Návod k použití:

Odmastěte a vyčistěte povrch. Aplikujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na lepený povrch.

Velikost balení:

10 g (MGLBS1F10), 20 g (MGLBS1F20), 50 g (MGLBS1F50), 500 g (MGLBS1F500)