

CH MEGABOND 2000



Popis produktu:

Dvoukomponentní vysoce výkonné lepidlo. Může být použito tam, kde běžná lepidla nedosahují požadovaných výsledků. Má výbornou odolnost vůči nárazům, odlupování a pevnost ve stříhu.

Použití: Lepí mnoho druhů plastů, kovů (vhodné pro nerezovou ocel a hliník) a další materiály jako jsou dřevo a sklo. Odolné vůči vlivům počasí, výborná odolnost vůči různým médiím.

| Technické údaje | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Mísící poměr | 1:1 |
| Viskozita | Tixotropní |
| Barva | Mléčná |
| Přemostění spáry | 1 až 5 mm |
| Teplotní odolnost | Od -55 °C až do +120 °C |
| Ruční pevnost | cca 5 minut |
| Finální pevnost | 24 hodin |
| Pevnost ve stříhu (po vytvrzení) | Až 30 N/mm ² |
| Tvrdoost Shore D | 75 |
| Hustota | 0,95 g/cm ³ |
| Skladovatelnost při 20°C | 12 měsíců |
| Báze | Metakrylát |

Návod k použití:

Před použitím lepidla je zapotřebí lepené povrchy důkladně očistit a odmastit s CH Čistič Speciál. Lepších výsledků dosáhnete, pokud nejprve lepené povrchy zdrsните. Odejměte uzávěr točivým pohybem. Nasadte a utáhněte mísící špičku. Vytlačte lepidlo z ven z kartuše a zbavte se prvních 2g lepidla, které ještě není důkladně promícháno. Při vysokých teplotách se zkracuje doba zpracování

lepidla. Přiložte lepené materiály k sobě a zafixujte. Odejměte mísící špičku a znovu nasadte uzávěr. Otevřenou kartuši lepidla skladujte na chladném místě a spotřebujte jak nejdříve je to možné.

Velikost balení:

25 g (MMB.S25), 50 g (MMB.S50), 400 g (MMB.S400)