

CH SILIKON RTV TRANSPARENTNÍ



Popis produktu:

Vysokoteplotní silikon až do +260 °C. CH Silikon RTV Transparentní je odolný oleji, naftě a chemikáliím.

Technické údaje	
Barva	Transparentní
Rychlost vytvrzování	3 mm/24 h
Teplotní odolnost	Od -50 °C až do +260 °C
Čas na zpracování	10 minut
Finální vytvrzení	24 hodin
Pevnost v tahu DIN 53504	1,8 MPa
Tvrдость shore A DIN 53505	20
Roztažnost DIN 53504	Až 300 %

Návod k použití:

Odmastěte a vyčistěte povrch. Aplikujte rovnoměrnou vrstvu silikonu na tmelený povrch.

Velikost balení a objednací číslo:

200 ml (MSITK300)